



ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТЕХНОРУФ Н

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013

Негорючі плити з кам'яної вати з порід габро-базальтової групи

Опис продукції:

ТЕХНОРУФ Н – це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.

Сфера використання:

У цивільному та промисловому будівництві як теплоізоляційний шар при новому будівництві та реконструкції будівель і споруд різного призначення.

Плити ТЕХНОРУФ Н призначені для застосування в якості нижнього шару при двошаровій схемі теплоізоляції в покриттях із залізобетону або металевого профільованого настилу. Плити рекомендується застосовувати у комбінації з плитами ТЕХНОРУФ В.

Вказівки щодо застосування:

Згідно з "Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків".

Зберігання:

Плити повинні зберігатися запованими і укладеними штабелями на піддоні окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м.

Транспортування:

Транспортування плит необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі.

Відомості про упаковку:

Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.

Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	ТЕХНОРУФ Н30	ТЕХНОРУФ Н35	Метод випробування
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації	МПа	не менше	0,03	0,035	ДСТУ Б В.2.7-38
Зосереджене навантаження	Н	не менше	400	450	ДСТУ Б В.2.7-167
Горючість	ступінь	-	НГ	НГ	ДБН В.1.1-7
Теплопровідність:	Вт/м*К	не більше			
λ_{25}			0,039	0,039	ДСТУ Б В.2.7-105
λ_A			0,040*	0,040**	ДСТУ Б В.2.7-182
λ_B			0,042*	0,042**	ДСТУ Б В.2.7-182
Паропроникність	мг/(м·год·Па)	не менше	0,3	0,3	ДСТУ Б В.2.7-253
Вологість за масою	%	не більше	0,5	0,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Водопоглинання при частковому зануренні за масою	%	не більше	10	10	ДСТУ Б В.2.7-38
Вміст органічних речовин	%	не більше	4,5	4,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Густина	кг/м ³	-	115±15	120±15	ДСТУ Б В.2.7-38
Термін ефективної експлуатації	років	Не менше	50	50	ДСТУ Б В.2.7-182

* - згідно з Протоколом №16к/13 ДП НДІБК

** - згідно з Протоколом №19к/13 ДП НДІБК

Геометричні параметри:

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1200 (±10)	ДСТУ Б В.2.7-38
Ширина	мм	600, 1000 (±5)	ДСТУ Б В.2.7-38
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	50-200 (±2)	ДСТУ Б В.2.7-38